


## Strahlmittelverbrauch > 0,2 mm in Kg in Abhängigkeit von der Anzahl der Strahlzyklen



## Zusammenfassung der Ergebnisse Verbrauchsvergleich kurzlebiger Strahlmittel mit GRITTAL und CHRONITAL

	Glas 300 - 400	Garnet 200 - 600	Korund K 46	Keramik B 40	GRITTAL G 30	CHRONITAL S 30
Zyklen	5	4	12	55	2100	5200
Abtrag an der Verschleißplatte nach 5 Zyklen (g)	25	25 (4)	47	6	28	6
Lebensdauer -> Garnet = 1	1,3	1	3	14	525	1300
Leistungsfaktor -> Keramik = 1	4	5	8	1	5	1